

COLIBRI VITRIFICATEUR

VITRIFICATEUR BOIS EN PHASE AQUEUSE FORMULEE A BASE DE RESINE POLYURETHANE BIOSOURCEE **XX**%

Edition du 08/12/2022

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2

DEFINITION

VITRIFICATEUR BOIS mono-composant à base de résine polyuréthane biosourcée xxx% en phase aqueuse.

Vitrificateur sans odeur pour une haute protection. Recommandé pour les parquets, planchers, escaliers et boiseries intérieures tels que lambris et meubles. Facile à appliquer. Permet une vitrification des pièces de maisons habitées.

CONDITIONNEMENT

Pot de 0.75L

Poids brut 0.765 kg

Poids net 0.77 kg

EAN : 3665927038566

PROPRIETES

Formule respectueuse de l'homme et de l'environnement :

- formulée à base de composants d'origine naturelle, biosourcés et renouvelables
- phase aqueuse formulée à base de résine polyuréthane biosourcée **xxx**%

Excellente résistance à l'eau, café, détergent ménager... Excellente résistance à l'abrasion (trafic intense). Solide (dur et souple) : résistance aux rayures et aux chocs. Facile à appliquer, séchage rapide.

DESTINATION

En intérieur. Sur bois : parquets, planchers, escaliers, boiseries tels que lambris et meubles, et matériaux assimilés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résine polyuréthane biosourcée en phase aqueuse
Aspect	Liquide gélifiée
Finition	Cré (non glissant)
Teintes	Incolore
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 selon norme NF EN ISO 11998
Couleur	Translucide

Extrait sec ³	37 % en poids ± 2 % (pondéral)
Densité ³	1,02 ± 0.05
Rendement ²	10 m ² /L/couche, variable selon la nature et l'état des fonds
Inflammable	NC
Irritant	NC
Séchage ⁴	Non collant : 1h Recouvrable : 3h (ne pas dépasser 48h afin de conserver une bonne adhérence) Circulable : 24h avec précaution Dur : 3 jours (temps d'attente recommandé pour replacer les meubles)

(2) Variable selon la porosité et le relief du support. (3) Mesuré sur le blanc. (4) Les conditions ambiantes défavorables (standard mesuré à 20°C, 60% d'humidité relative) influenceront sur les temps de séchage et les caractéristiques techniques du produit.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Application	2 à 3 couches sur fond préparé et selon la résistance souhaitée
Matériel d'application	Brosse, rouleau résine
Dilution	Prêt à l'emploi. Pour meilleure pénétration dans le support, la 1 ^{ère} couche peut être diluée de 10 et jusqu'à 20% d'eau
Nettoyage du matériel	A l'eau froide immédiatement après usage

MISE EN OEUVRE

Supports et conditions d'application

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et aux **NF DTU n° 59.1 et 59.2** notamment.

La température ambiante et du support devra être comprise entre 13°C et 25°C et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.

Préparation et application

Conformément au NF DTU 59.1, les supports à vernir devront être rendus sains, propres, secs et cohésifs par tous moyens appropriés.

Les préparations d'usage seront un lessivage/rinçage, séchage, égrenage, réparations d'usage, rebouchage, dépolissage des peintures brillantes, suivi d'un époussetage.

Le parquet neuf ou décapé doit être poncé à sec et soigneusement dépoussiéré. Le parquet déjà vitrifié doit être dépoli au papier à poncer fin et dépoussiéré. Si le vernis est écaillé, il est conseillé de décaper toute la surface avec le Gel Décapant Colibri. Le parquet ciré doit être raclé jusqu'au bois nu et ensuite dégraissé. Le parquet exotique exsudant (ex : teck) doit être dégraissé.

Préparer le parquet à l'aide du Fond Dur Colibri permet d'homogénéiser et d'appliquer plus facilement le vitrificateur.

Le VITRIFICATEUR COLIBRI est prêt à l'emploi.
Mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Appliquer le vitrificateur en couche homogène, dans le sens du bois, à la brosse ou rouleau résine.

Egrener légèrement au papier poncer sec 120 avant la dernière couche pour éliminer les dernières petites aspérités afin d'obtenir une belle finition lisse et qui facilitera l'entretien.

L'apparence laiteuse du produit disparaît au séchage.

Propriétés optimales atteintes après 2 semaines (finition, dureté, résistance)

Supports à peindre	Lambris, meuble et parquet à passage normal	Parquet à fort passage
Impression	Fond dur	Fond dur
Finition	2 couches* de COLIBRI VITRIFICATEUR	3 couches* de COLIBRI VITRIFICATEUR

* la 1ère couche peut éventuellement être diluée de 10% et jusqu'à 20% d'eau pour une meilleure pénétration du vitrificateur dans le support. Pour les autres couches, appliquer directement sur le parquet nu en couches régulières, garnies et croisées en terminant dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Emission dans l'air intérieur	A+
Directive COV 2004/42/CE	Selon Directive 2004-42 / CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150g/L* (2007), 130g/L* (2010). Ce produit contient au maximum 1g /L COV * g/L de produit prêt à l'emploi
Précautions d'emploi	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser dans un endroit bien ventilé. En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos. Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets selon la réglementation en vigueur.
Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
Mesure de prévention	Consulter la Fiche de Données de Sécurité
UFI	NC
Stockage	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs, dans son emballage d'origine. Après ouverture, refermer

hermétiquement l'emballage

Gestion des déchets

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte

NC : non concerné

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.