

**COLIBRI | TATOU APPRET BIOSOURCE**

APPRET / PRIMER ET SOUS-COUCHE OPACIFIANTE  
A BASE DE RESINE (LIANT) ALKYDE VEGETALE ET DE COMPOSANTS  
RENOUVELABLES EN PHASE AQUEUSE

Edition du 31/08/2022

**CLASSIFICATION**

AFNOR NF T 36-005 : famille I, classe 4a

**DEFINITION**

Peinture d'apprêt / Primer et sous-couche formulée à base de liant alkyde végétale et de composants renouvelables en phase aqueuse.

Utilisation : en intérieur

Conditionnement : tube souple 120 ml

**PROPRIETES**

- à base de **liant biosourcé 95%**
- très faible taux de C.O.V (<1g/litre)
- bon pouvoir imprégnant

**DESTINATION**

Destinée aux fonds et aux dessins en intérieur. Supports non gras et légèrement poreux : pierre, papier, carton, toile, poterie, contrecollé, bois non tannique, plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de plâtre et dérivés, béton et dérivé de ciment, bruts, peints, ou revêtus de toile de verre ou revêtements à peindre

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Liant	Alkyde végétale en phase aqueuse
Aspect	Mat velouté
Teintes	Blanc
Résistance à l'abrasion humide	Non concerné (doit être recouvert par une peinture) selon norme NF EN ISO 11998
Couleur	Blanc + 2 bases pour système à teinter
Extrait sec <sup>3</sup>	61 % en poids ± 2 % (pondéral) 43 % en volume ±2 % (volumique)

Densité <sup>3</sup>	1,45 ± 0.03
Brillant spéculaire <sup>1</sup>	2.4 % ± 0,5 sous l'angle de 60° 9 % ± 0.5 sous l'angle de 85°
Rendement <sup>2</sup>	9 à 11 m <sup>2</sup> /L/couche, variable selon la nature et l'état des fonds
Séchage <sup>4</sup>	Hors poussières : 30 minutes Sec : 2 heures Redoublable : 12 heures

(1) Le brillant spéculaire est mesuré après 14 jours de séchage. (2) Variable selon la porosité et le relief du support. (3) Mesuré sur le blanc. (4) Une incorporation importante de colorants ainsi que les conditions ambiantes défavorables (standard mesuré à 23°C, 50% d'humidité relative) influenceront sur les temps de séchage et les caractéristiques techniques du produit.

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Application	En 1 ou 2 couches sur fond préparé
Matériel d'application	Pinceau, spalter, brosse, rouleau, pinceau, couteau, au pistolet airless buse 17-19, aérographe
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 5% d'eau maximum
Nettoyage du matériel	A l'eau froide savonneuse immédiatement après usage

## MISE EN OEUVRE

### Supports et conditions d'application

La température ambiante et du support devra être comprise entre 8°C et 35°C et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative, l'humidité du support sera inférieure à 5 % d'humidité en masse.

### Préparation et application

Les supports à peindre devront être rendus sains, propres, secs et cohérents par tous moyens appropriés.

Les préparations d'usage seront, selon le type de support à peindre : un lessivage/rinçage, séchage, égrenage, réparations d'usage, rebouchage, dépolissage des peintures brillantes, suivi d'un époussetage, et de l'application de l'Apprêt adapté.

	Support à peindre
Préparation	1 couche d'apprêt TATOU
Décoration	1 à 2 couches de peinture TATOU

NB : les peintures alkydes ont une tendance naturelle à jaunir en l'absence de lumière du jour. Ce phénomène est accéléré par la présence de chaleur (peintures sur appareils de chauffage) ou de certains produits chimiques (vapeurs d'ammoniaque de certains nettoyants, peintures aqueuses, colles ou enduits)

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Emission dans l'air intérieur	A+
Directive COV 2004/42/CE	Valeur limite UE de ce produit catégorie A/g = 30g/L Ce produit contient au maximum = 1g/L
Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)

Mesure de prévention	Consulter la Fiche de Données de Sécurité
Stockage	12 mois en emballage d'origine fermé, conservé à l'abri du gel et des fortes températures ( $T < 35^{\circ}\text{C}$ )
Gestion des déchets	Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.